

# AZADUCT P115 - 50WS

## TIP

Aduct maleic de colofoniu esterificat

## FORMĂ DE LIVRARE

50 % în white spirit

## UTILIZĂRI TIPICE

Lacuri  
Emailuri  
Cerneluri tipografice offset

## CARACTERISTICI

Duritate  
Luciu  
Uscare în profunzime

## SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Licid omogen, transparent	
Conținut substanțe nevolatile	%	49 - 51	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max. 20	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% white-spirit	-	max. 10	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ6 mm (20±0.5°C, 50% în white-spirit)	secunde	10 - 30	SR EN ISO 2431 PSL-001
<b>Informații adiționale</b>			
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,87 – 0,93	SR EN ISO 2811-1

## Aplicații

Componentă complementară la prepararea de  
Lacuri  
Emailuri pe bază de ulei și rășini alchidice lungi  
Cerneluri tipografice offset

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZADUCT, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015.

**Solubilitate**

Cetone - solubil  
Alcooli - solubil  
Esteri - solubil  
Terpene - solubil  
Hidrocarburi alifatică - solubil  
Hidrocarburi aromatice - solubil

**Compatibilitate**

Uleiurile sicative - compatibil  
Uleiurile semisicative - compatibil  
Ulei de in polimerizat - compatibil  
Rășini alchidice lungi - compatibil

**Depozitare**

Rășina trebuie depozitată în spații acoperite, uscate, la temperaturi sub 30°C, ferite de orice sursă de foc sau radiație solară, în ambalajul original intact. Rășina este stabilă cel puțin 12 luni (observați și notați condițiile de depozitare).

La depășirea termenului de valabilitate produsul se va verifica din punct de vedere al caracteristicilor (verificări de tip) și dacă corespunde, se poate utiliza.

**Siguranță și ecologie**

Produsul este inflamabil. Consultați fișa tehnică de securitate și informați-vă asupra tuturor procedurilor legate de manevrarea, etichetarea, transportul, depozitarea, eliminarea din mediu și datele ecologice specific produsului.

Nr. 285/Ed. 1, Rev. 3

**AZUR TIMIȘOARA**  
subsidiary of  
**ICC INDUSTRIES**  
**INC. NEW YORK**

**AZUR SA**

Blvd. Constructorilor 1-3  
300571 Timisoara

[www.azur.ro](http://www.azur.ro)

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.  
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.  
Nu este exprimată sau implicită nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZADUCT, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015.